

**visto**

com.pl

# CC007 QUANTUM CLEARCOAT 2K GT UHS

## Opis:

To wyjątkowej jakości lakier bezbarwny, spełniający wymagania Dyrektywy (VOC). Opracowany dla uzyskania optymalnego efektu przy malowaniu samochodów osobowych, pojazdów użytkowych.

Jego podstawową zaletą, jest bardzo wysoki połysk, szybka i łatwa aplikacja. CC007 QUANTUM CLEARCOAT 2K GT HS pozwala za każdym razem uzyskać unikalny efekt, redukując koszty poprzez dużą wydajność


## Rozlewność



## Aplikacja



## Połysk



**100 CC007 QUANTUM CLEARCOAT 2K GT UHS**

**50 HA062/HA063 HARDENER UHS**

Na potrzeby aplikacyjne można stosować do:

**25 TA005/TA006/TA007 REDUCER**



### Podstawowe surowce:

CC007 QUANTUM CLEARCOAT 2K GT UHS

HA062 HARDENER UHS FAST

HA063 HARDENER UHS STANDARD

TA005 - reduktor FAST

TA006 - reduktor STANDARD

TA007 - reduktor SLOW

- żywice akrylowe

- żywice poliizocyanianowe alifatyczne

- żywice poliizocyanianowe alifatyczne


### Dodatki :

Dodatek TA005/TA006/TA007 pozwoli uzyskać lepkość natryskową w granicach 15s. Kubek Forda w 20°C

### Odpowiednie podłoża:

- Lakiery akrylowe marki VISTO

- Lakiery bazowe - po wcześniejszym przetestowaniu



### Dysza pistoletu natryskowego i ciśnienie robocze:

1,3-1,4 mm dysza

2,5 bar na wejściu


do pistoletu



### Aplikacja i cieniowanie:

2 pełne warstwy


Nałożyć pełną warstwę, po upływie podanego czasu odparowania drugą pełną warstwę



### Lepkość natryskowa:

15-17s Kubek Forda nr 4 w temp. 20°C

# CC007 QUANTUM CLEARCOAT 2K GT UHS



**Czas odparowania:**

5-8 min


**Czas schnięcia:**

8 godz. 20° C

30 min. 60° C


**Twardość po zmieszaniu:**

3 godz. w temp. 20° C

1,5 godz. w temp. 20° C


**Suszenie promiennikiem podczerwieni:**

5-10 min

50-70 cm odległość

fale krótkie


**Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych.**

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

**Dysze pistoletów natryskowych i ciśnienia:**

	Wielkość dyszy	Ciśnienie robocze
HVLP zasilanie grawitacyjne	1,3 - 1,4 mm	0,7 bar (na głowicy)
LVLP/HR zasilanie grawitacyjne	1,3 - 1,4 mm	2-4 bar (na wlocie)
Pompa membranowa lub zbiornik ciśnieniowy	1,0 - 1,2 mm	2,5 bar na wejściu do pistoletu
Natrysk hydrodynamiczny Airmix lub Airless		

**Grubość powłoki:**

Według rekomendowanej aplikacji - 45-60 µm (sucho)

**Dane techniczne:**

Części stałe,(około) % obj.:	≈ 53%
Zawartość L.Z.O.:	≈ 468 g/l

**Suszenie:**

	20° C	60° C
Czas odparowywania przed suszeniem	15 min	
Pyłosuchość	60 min	10 min
Możliwość manipulacji	8 godz.	30 min

**Uwaga:**

Po suszeniu w temperaturze 60° C i promiennikiem IR należy wystudzić obiekt do temperatury otoczenia przed przystąpieniem do dalszych czynności technologicznych. Czasy suszenia podane dla rekomendowanej aplikacji i zalecanej temperatury obiektu. Temperatura obiektu podczas suszenia nie może przekroczyć 100° C.

# CC007 QUANTUM CLEARCOAT 2K GT UHS

---

## Polerowanie:

Wtrącenia i niewielkie uszkodzenia mogą być polerowane po całkowitym wysuszeniu i schłodzeniu powłoki do temperatury otoczenia. Rekomendujemy system polerski firmy KOVAX. Gotowy do polerowania po ok. 1 godz od schłodzenia do temp. otoczenia.

---

## Wydajność:

Teoretycznie - 10 m<sup>2</sup> z jednego litra mieszanki gotowej do natrysku przy grubości 50 um.

Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, między innymi: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metody nakładania, warunki pracy, itp.

---

## Czyszczenie sprzętu:

Używać, rozcieńczalnik do myjek, mycia pistoletów i sprzętów lakierniczych RC001 CLEANSOL

---

## Lotne Związki Organiczne (VOC):

Produkt spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 840 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia. Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 468g/l.

---

## Przechowywanie:

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.  
Unikaj dużych różnic temperatur.  
Temperatura przechowywania 15-20<sup>0</sup> C.  
Okres magazynowania 12 miesięcy.

---

## Przepisy BHP:

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.  
Sprawdź etykietę produktu.  
Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

---

## TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

### WAŻNA UWAGA

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

## Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki CC007